



SCALPEX AL 23

Super alcalisch afbijtmiddel in dikke gelvorm voor bekledingen op basis van lood of silicaat.

I / Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

Dit product is bestemd voor het verwijderen van bekledingen op basis van lood, bekledingen op silicaat basis en alle dikke verf lagen. Het product is niet geschikt voor het verwijderen van organische plamuur en verven met op epoxy of polyurethaan basis.

II / Voordelen van het product

- Uniek en uitzonderlijk goed voor bekledingen op silicaat of lood basis (veroorzaakt geen stof)
- Zeer gemakkelijk aan te brengen dank zij de ideale viscositeit
- Zijn verwijderend vermogen is progressief en uiterst actief
- Kan in een enkele behandeling verschillende verflagen verwijderen
- Perfect hechtend op verticale oppervlakken
- **SCALPEX AL 23** is een reukloze waterige oplossing, zonder chemische oplosmiddelen
- Is door het 'Cramif' geldig bevonden om op talloze werven verf op lood basis te verwijderen.

III / Fysische en chemische eigenschappen

- Product op basis van alkaline derivaten
- Geelachtige dikke thixotropische pasta
- Soortelijke massa 1,23 g / cm³ bij 20°C
- pH : 14
- Vorstbestendig
- Vlampunt: onontvlambaar

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Het product is klaar voor gebruik.

2. Aanbevolen gereedschappen bij het aanbrengen : Strijkbord en spatel.

3. Werkwijze : In een dikke laag aanbrengen. Wij raden aan om een polyaan film op het product aan te brengen, dit om technische en veiligheidsredenen. Laten inwerken en afkrabben met een schraper of een steenvijl. Indien nodig, op gestructureerde gedeelten, afwerken met een metaalborstel. De ondergrond afspoelen, daarna indien nodig neutraliseren met **SCALP NDS 72** (oppervlakte neutralisator). Vermijdt het product aan te brengen op vochtige oppervlakten.

4. Duur van de behandeling : Van 1 tot 48 uur.

5. Omgevingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werkzaamheid van het product.

6. Verbruiksrendement : Van 1 tot 2 kg / m² naar gelang de aard van de bekleding.

V / Voorzorgen bij gebruik

1. Bescherming van de ondergrond : Niet aanbrengen op ondergronden zoals aluminium, gegalvaniseerd staal, zink. Het is aan te raden voorafgaandelijke tests uit te voeren en indien nodig de ondergronden te beschermen.

2. Bescherming van de gebruikers : Het is verplicht handschoenen, veiligheidsbril en masker, aangepaste kledij en waterdichte veiligheidsschoenen te dragen. Het product veroorzaakt zeer zware brandwonden bij contact met de huid en kan blindheid veroorzaken bij contact met de ogen. In geval er toch contact is met ogen en / of huid, onmiddellijk met zeer veel water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

VI / Reinigen van de materialen

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gespoeld te worden.

VII / Verpakking en stapeling, stockering

- In 25 Kg verpakking, per palet van 16 X 25 Kg
- In 6 Kg verpakking, per 2 emmers X 6 Kg

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgaandelijke het product uit te testen