



SCALP MINERALISANT 95

Super stabiliserend en versterkend product op waterige basis voor natuursteen, baksteen, beton en pleisters op basis van anorganische grondstoffen.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

Doordrenkende vloeistof, bedoeld voor het anorganisch versterken van gedegeneerde ondergronden zoals : kalk- en siliciumoxide gesteente, baksteen, beton, natuurlijke plamuren. De luchtvervuiling degenereert de gevels en is oorzaak van het verdwijnen van de natuurlijke interne bindingen van de materialen. Het is dus nodig de interne bindingen van deze materialen te herstellen.

II/ Voordelen van het product

- Zeer gemakkelijk te gebruiken
- Technisch innoverend product (waterige basis)
- Verstufbaar
- Verandert de damp doorlaatbaarheid niet
- Kan gebruikt worden samen of op waterafstotende producten : SCALPFUGE PS 86, SCALPFUGE 35, SCALPFUGE OM 70, SCALP ANTI-TACHE 07
- Hoog kwalitatief product
- Onveranderd uitzicht van de ondergrond
- Zeer gemakkelijk te gebruiken

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Kleurloze vloeistof
- Soortelijke massa 1.02 g/cm³ bij 20°C
- pH : 9.5
- Niet vorstbestendig, niet zelf herstellend
- Vlampunt : > 100°C

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : SCALP MINERALISANT 95 is klaar voor gebruik en dient niet verdund te worden.

2. Aanbevolen gereedschappen bij het aanbrengen : Rol, lage druk verstuiver.

3. Werkwijze : SCALP MINERALISANT 95 goed en homogeen roeren. SCALP MINERALISANT 95 op een droge en schone ondergrond van onder naar boven aanbrengen, tot de ondergrond het product niet verder meer opneemt. Aanbrengen in 2 lagen, met minstens een tussenpauze van minimum 15 minuten. Laat het oppervak gedurende ongeveer 10 dagen rusten, zodat het oppervlak zich kan stabiliseren voor aler er eventueel een waterafstotend middel wordt op aangebracht. Voor sterk gedegeneerde oppervlakken kan men overgaan tot een nieuwe behandeling met het product.

4. Duur van de behandeling : Het betreft een impregnerend product en dient in de oppervlakte te trekken.

5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50 °C (bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het product).

6. Verbruiksrendement : Naar gelang het absorptie vermogen van de ondergrond.

V/ Voorzorgen bij het aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : Bescherm de niet te behandelen oppervlakten.

2. Bescherming van de gebruikers : Vermijd het contact met de huid en de ogen. Draag handschoenen.

VI/ Reinigen van de gebruiksvoorwerpen

Na ieder gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk schoon gemaakt worden met water.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering

SCALP MINERALISANT 95 in een koel vertrek opslaan of ver van elke warmtebron bewaren.

- In vat van 200 L: palet van 4 x 200 L
- In 5 L verpakking: verzamelbox van 4 X 5 L
- In 20 L verpakking: , palet van 20 X 20 L

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit product. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het product uit te testen