



SCALP PIERRE AQUA 89

Nieuwe generatie voor kras behandeling van gevels van steen, marmer, RPE, RSE, verf, waterafstotend kalkplamuur en in sommige gevallen grint, gewassen gravel, gedeseactiveerd beton.

I / Voor welke soorten behandelingen kan dit product gebruikt worden ?

Dit product is geschikt voor het reinigen, het wassen en spoelen, het ontkrassen van alle minerale, organische of waterkerende oppervlakken en schoonmaken van de vervuiling door de luchtpollutie.

II / Voordelen van het product

- Product op waterige basis
- Zonder neutralisatie van de ondergrond (geen wituitslag)
- Zonder zuren, zonder oplosmiddel
 - Verstufbaar met de 'airless' verstuiver
- Belangrijke financiële besparingen: geen zand- of waterstralen meer nodig (dus geen noodzaak om op de werf de ondergrond te beschermen, niet meer nodig om de resten zand van het zandstralen op te ruimen; dus een nieuwe techniek die snel en efficiënt is).
- Tast geanodiseerd aluminium niet aan, noch altuglas, of glas oppervlaktes, noch rubber bekledingen, enz. (het is niet nodig om ruitjes of vensterramen af te dekken). Vermijd echter te lang contact met aluminium en laat vooral het product niet opdrogen.

III / Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Product op waterige basis onder thixotrope gel vorm
 - pH > 12
- Lichtjes geelachtig
 - Vorst gevoelig maar is zelf herstellend
- Soortelijke massa 1,10 g / cm³ bij 20°C
 - Vlampunt : onontvlambaar

IV / Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Nooit verdunnen.
2. Aan te rafen werktuigen bij het aanbrengen: Rol, alle soorten borstels, verstufbaar met de 'airless'.
3. Werkwijze : Het produkt goed mengen voor gebruik. Dik op de oppervlakte aanbrengen en laten inwerken. Ruim afspoelen van **onder naar boven** met warm of koud water door middel van de hoge druk spuit.. Indien nodig de behandeling herhalen. Niet op gevels aanbrengen tijdens de dooi periode.
4. Duur van de behandeling : Een tot meerdere uren. Wij raden aan het product 's avonds aan te brengen en 's anderendaags het af te spoelen.
5. Behandelingstemperatuur : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : Van 150 tot 300 g / m² al naar gelang de porositeit van de ondergrond.

V / Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : Geen enkele specifieke raadgeving.
2. Bescherming van personen : Dit produkt is niet gevaarlijk maar toch het contact met de ogen, en de huid vermijden. Indien er toch contact is geweest, onmiddellijk overvloedig met water afspeken.

VI / Reinigen van de gereedschappen

Het schoonmaken van de gereedschappen moet onmiddellijk na gebruik met water gebeuren.

VII / Verpakking en stapeling, stockering :

Het product droog en vorstvrij bewaren, beschermd tegen weersinvloeden en rechtstreeks zonlicht.

- In 20 Kg, palet van 24 X 20 Kg
- In 5 Kg, verpakking van 4 X 5 Kg

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen

SCALP E49a

Création : Mai1999/1289

Mise à jour : Mars 200