



SCALPFUGE 32

Doeltreffende en definitieve barriere tegen het capilair opstijgend vocht. Voorkomend en herstellend product.

I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

SCALPFUGE 32 is een produkt dat geïnjecteerd wordt. Het wordt gebruikt voor het waterdicht maken van poreuze wanden en bouwmaterialen en voor de behandeling van capilair opstijgend vocht.

II/ Voordelen van het produkt

- Product van zeer hoge kwaliteit
- Gekend doeltreffend op anorganische ondergrond
- Beperkt de schade veroorzaakt door vorst
- Kleurloos
- Product op waterachtige basis
- Kan toegepast worden op licht vochtige ondergrond
- Gemakkelijke en snelle opname in de porieën van de ondergrond
- Zonder geur
- Zonder oplosmiddel
- Micro poreus
- Herstellend en voorkomend
- Verandert het uitzicht of de porositeit niet
- Kan gebruikt worden in bewoonde ruimtes
- Snel resultaat

III/ Fysische en chemische eigenschappen

- Waterig produkt op basis van silicoon derivaten
- Kleurloze vloeistof
- Soortelijke massa 1,05 g/cm³ bij 20°C
- pH : 13
- Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend
- Vlampunt: Geen

IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : SCALPFUGE 32 is een produkt klaar voor gebruik, niet verdunnen.
2. Aanbevolen gereedschap bij het aanbrengen : Muur perforereer machine daarna injectie materiaal onder hoge druk, airless met speciale spuit.
3. Werkwijze : Aan de voet van de muur gaten boren van ongeveer 14 mm diameter. In schuine stand boren (van boven naar beneden) en indien mogelijk in de voegen op 15 cm boven het niveau van de grond. De gaten moeten op een afstand van ongeveer 15 cm zijn geboord en een diepte hebben van $\frac{3}{4}$ van de dikte van de muur.
4. Duur van de behandeling : Eens SCALPFUGE 32 is toegepast, zal de maximale doeltreffendheid bereikt worden na ongeveer 48 uur.
5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de doeltreffendheid van het product.
6. Verbruiksrendement : 1 tot 2 liter per strekkende meter muur, dit per 10 cm muurdikte.

V/ Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : De oppervlakte welke niet behandeld moeten worden dienen beschermd te worden (Glas, aluminium, zink, gegalvaniseerde produkten...).
2. Bescherming van de gebruikers : Vermijd het contact met ogen en huid. Indien er toch contact is onmiddellijk overvloedig spoelen met water.

VI/ Reinigen van de gereedschappen

Na elk gebruik dienen de gereedschappen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

VII/ Verpakking en stapeling, stockering : Opslaan in een vorstvrije ruimte

- In vat van 200 L
- In 5L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
- In 20 L verpakking, per palet van 24 X 20 L

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen
SCALP E49a

Création : Septembre 2004

Mise à jour : Mars 2009