



## SCALPFUGE 35

Product van het betere gamma, vochtwerende waterige vloeistof op basis van poly siloxaan hars en silanen, legt geen film.

### I/ Voor welke behandelingen kan dit product gebruikt worden?

**SCALPFUGE 35 is voornamelijk bedoeld voor de bescherming van muren en gevels.** Het wordt gebruikt voor het water afstotend maken van RPE, hydraulische bekledingen, natuursteen, baksteen, marmer, beton, dakpannen, leisteen, vezelcement platen, kalkpleister.

### II/ Voordelen van het product

- Hoog kwalitatief product
- Een heel sterk parelend effect
- Beperkt schade door vorst
- Ecologisch
- Verandert niets aan het uitzicht of aan de porositeit van de ondergrond
- Zonder gevaar voor mens en zijn omgeving
- Kan gebruikt worden op licht vochtige ondergrond
- Dringt heel gemakkelijk en snel door in de poriën van het materiaal
- Verhindert de vervuiling van de ondergrond en beperkt de vorming van micro-organismen
- Niet etiketeerbaar voor transport en gebruik volgens de geldende reglementen
- Zonder oplosmiddel
- Micro poreus
- Zonder geur
- Verstuifbaar

### III/ Fysisch-chemische karaktereigenschappen

- Waterig product
- Witte vloeistof
- Soortelijke massa 1 g/cm<sup>3</sup> bij 20°C
- pH : 7, neutraal
- Niet vorstbestendig
- Ontvlampunt : Geen

### IV/ Praktische tips bij gebruik

1. Verdunning : Klaar voor gebruik, nooit verdunnen.

2. Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Rol, manuele verstuiver, airless.

3. Werkwijze : SCALPFUGE 35 Goed homogeniseren, daarna op de te behandelen ondergrond aanbrengen van onder naar boven, tot het product niet meer opgenomen wordt door de ondergrond. Een tot twee keer aanbrengen met een tussenpauze van 10 minuten. Vermijdt overdadig gebruik, dit kan strepen veroorzaken en eventueel sporen nalaten op de ondergrond. SCALPFUGE 35 op propere en bij voorkeur droge ondergrond aanbrengen.

4. Duur van de behandeling : SCALPFUGE 35 is een doordrenkend produkt. De waterafstotende eigenschappen zullen onmiddellijk na het volledig drogen van SCALPFUGE 35 merkbaar zijn (een tot verschillende uren drogen).

5. Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 50°C. Bij de uiterste temperaturen is de doeltreffendheid verminderd.

6. Verbruiksrendement : Volgens de materialen en hun doordringbaarheid

### V/ Voorzorgen bij aanbrengen

1. Bescherming van de ondergrond : Bescherm de niet te behandelen ondergrond (glas, PVC,...).

2. Bescherming van de gebruiker : Vermijdt aanraking met huid of ogen. Indien toch aanraking, onmiddellijk met ruim water spoelen.

### VI/ Reinigen van de materialen

Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.

### VII/ Verpakking en stapeling, stockering : stockeren in een vorstvrij lokaal

- In vat van 200L
- In 20 L verpakking, per palet van 24 X 20 L
- In 5 L verpakking, per box van 4 X 5 L
- In 1 L verpakking, per box van 20 X 1 L

**Belangrijk** : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen  
SCALP E49a

Création : Septembre 2004

Mise à jour : Mars 2009